

SOTANO Klimaputz

Anwendungsbereiche:

- Werk trockenmörtel nach DIN EN 18557 entsprechend der Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550 bzw. CS III nach DIN EN 998-1
- Der Klimaputz ist geeignet zur Regulierung der Raumfeuchte im Innenbereich
- Geeignet zum Gebrauch im SOTANO Sanierputzsystem

Eigenschaften:

- Für Innenwände
- Hand- und maschinenverarbeitbar als Komponente im SOTANO Sanierputzsystem
- Geeignet für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
- Vorteilhaft als Untergrund für diffusionsoffene Anstriche und Tapeten

Verbrauch:

- Ein Sack SOTANO Klimaputz ergibt ca. 19 Liter Frischmörtel
- Diese Menge reicht bei einer Putzstärke von 1,0 cm für ca. 1,75 qm

Verarbeitung:

- SOTANO Klimaputz mit einem Zwangsmischer, oder von Hand anrühren
- Die Mischzeit sollte keinesfalls fünf Minuten überschreiten
- Die Wassermenge muss 5 Liter pro 25 kg Trockenmischung betragen
- Bei längerer Verarbeitungszeit (max. 60 Minuten) darf max. 0,5 Liter zusätzliches Wasser zugegeben werden
- Den Putz mit einem Stahlglätter in einer Stärke von ca. 1 cm aufbringen, abziehen und beim Erstarrungsvorgang mit einem Schwammbrett abfilzen
- Der frische Putz muss vor Regen, Frost und schnellem Wasserentzug mindestens 12 Stunden bis zur völligen Aushärtung geschützt werden
- Der SOTANO Klimaputz kann nach vollständiger Durchtrocknung des Unterputzes aufgetragen werden.

Endbehandlung:

Im SOTANO Sanierputz System darf die Endbehandlung der Wand nur mit dampf-diffusionsoffenen Anstrichen, Tapeten und Tapetenkleister erfolgen, um Staunässe zu vermeiden

Technische Daten:

- Ausgangsstoffe: Zement, Weißkalkhydrat, Quarzsand
- Werk trockenmörtel – DIN EN 998-1 CS III
- Ergiebigkeit je 25 kg Sack: ca. 19 l = 1,75 qm bei 1 cm Schichtdicke
- Verbrauch ca. 1,5 kg Trockenmörtel pro mm und qm
- Schichtdicke gesamt min. 10 mm bis max. 25 mm
- Wasserbedarf ca. 5 Liter
- Verarbeitungstemperatur $\geq +5$ °C
- Korngröße des Zuschlages 0 - 0,4 mm

SOTANO Klimaputz

- Schwinden s28 1 mm/m²

Lieferung:

- In mehrlagigen Papiersäcken à 25 kg auf Euro-Paletten



Lagerung:

- Witterungsgeschützt, trocken und kühl lagern
- 12 Monate haltbar

Hinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen
- Beim Anrühren des Mörtels ist eine Staubmaske zu tragen

Die Produkte der Firma SOTANO unterliegen einer ständigen Fremd- und Eigenüberwachung.

	Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.
	Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P501 Inhalt/Behälter Abfallsammelpunkt zuführen.
	
Gefahr	

	
SOTANO Mörtel und Putze GmbH & Co. KG Mendener Straße 40 D-58675 Hemer	
13	
Nr. 103 / KP	
EN 998-1:2003-09 Klimaputz	
Der Klimaputz ist geeignet zur Regulierung der Raumfeuchte im Innenbereich und zum Gebrauch im SOTANO-Sanierputzsystem.	
Brandverhalten	AT
Wasseraufnahme	W0
Druckfestigkeit	CSIII (3,5-7,5 N/mm ²)
Haltzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²
Dauerhaftigkeit	NPD