

PFT G4

hier die Daten zur Verarbeitung mit der PFT G4 mit einem Nachmischer, Schneckenmantel D8 1,5 Twister ohne Spanschelle.

Bitte Schlauch bis max. 20 m verwenden.

Zur Verarbeitung des Sperrputzes / Entfeuchtungsputzes

- Schläuche mit Kalkmilch/Kleister auf den Putzvorgang vorbereiten, dann anfahren der Maschine mit 450 l Wasser.
- Danach die Wassermenge auf ca. 270 - 290 l reduzieren, abgestimmt auf Raumtemperatur und Oberflächenbeschaffenheit.
- KEINE Unterbrechung beim laufenden Spritzvorgang.
- Wasserschlauch am schneckennahen Anschluss anschließen.

Danach kann das Material flächig abgezogen werden.